



HAINSBERG PAPIER
— PAPIER MIT ZUKUNFT —



www.blauer-engel.de/uz14

- energie- und wassersparend hergestellt
- aus 100% Altpapier
- besonders schadstoffarm



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Papierfabrik Hainsberg GmbH

PRODUKTDATENBLATT NR. 20

LETTURA 60 SCRIPT (SC)

Flächenmasse	Sollwert	55	60	70	80	90	100	110	115
g / m²	Minimum	53	58	68	77	87	97	107	112
PLS	Maximum	57	62	72	83	93	103	113	118
Feuchte relativ	Sollwert	50							
%	Minimum	45							
Hygrometer	Maximum	55							
Weissgrad D 65 / 10°	Sollwert	60							
%	Minimum	57							
ISO 2470	Maximum	63							
Glätte (Bekk)	Sollwert				matt / sat *	40 / 80			
s	Minimum				matt / sat *	20 / 70			
DIN 53107	Maximum				matt / sat *	60 / 120			
Wasseraufnahme	Sollwert	20							
g/m²	Minimum	15							
DIN EN 20535	Maximum	25							
Reißlänge Lgs. (m)	Sollwert	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500
DIN EN ISO 1924	Minimum	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4500	4500

* = satinierte Produkte erst ab 60 g/m²

Stand : 08 / 2018


Unterschrift QMB