



HAINSBERG PAPIER

PAPIER MIT ZUKUNFT



www.blauer-engel.de/uz14

- energie- und wassersparend hergestellt
- aus 100% Altpapier
- besonders schadstoffarm



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Papierfabrik Hainsberg GmbH

PRODUKTDATENBLATT NR. 80

LETTURA 80 PRINT (PR)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|------|------|--------------|------|----------|------|------|
| Flächenmasse | Sollwert | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| g / m ² | Minimum | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 77 | 87 | 97 | 107 |
| PLS | Maximum | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 83 | 93 | 103 | 113 |
| Feuchte relativ | Sollwert | 50 | | | | | | | | |
| % | Minimum | 45 | | | | | | | | |
| Hygrometer | Maximum | 55 | | | | | | | | |
| Weissgrad D 65 / 10° | Sollwert | 80 | | | | | | | | |
| % | Minimum | 77 | | | | | | | | |
| ISO 2470 | Maximum | 83 | | | | | | | | |
| Opazität in % | Sollwert | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| ISO 2471 | Minimum | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| Glätte (Bekk) | Sollwert | | | | | matt / sat * | | 40 / 80 | | |
| s | Minimum | | | | | matt / sat * | | 20 / 70 | | |
| DIN 53107 | Maximum | | | | | matt / sat * | | 60 / 120 | | |
| Wasseraufnahme | Sollwert | 25 | | | | | | | | |
| g/m ² | Minimum | 20 | | | | | | | | |
| DIN EN 20535 | Maximum | 30 | | | | | | | | |
| Reißlänge Lgs. (m) | Sollwert | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| DIN EN ISO 1924 | Minimum | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

* = satinierte Produkte erst ab 60 g/m²

Volumen nach Vereinbarung

Stand : 08 / 2018

Unterschrift QMB