



Lettura ® BULK

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	60	70	80	90	100	110	120	130	140	≤ 70 ± 2 >70 ± 3
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	60, 72, 75									± 3
Volumen Bulk	ISO 534	- fach	1,50 bis 1,80									± 0,05
Biegesteifigkeit, längs Stiffness, MD	ISO 5628	Nmm	0,05	0,08	0,12	0,17	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	± 10%
Biegesteifigkeit, quer Stiffness, CD		Nmm	0,17	0,25	0,32	0,40	0,65	0,95	1,30	1,50	1,70	± 5%
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	4000			4400			4100			± 5%
Reißlänge, quer Tensile strength CD		m	1700						1850			± 5%
Wasseraufn. Cobb Water absorpt. Cobb	DIN EN 20535	g/m <sup>2</sup>	25									± 5

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC

Portfolio  
Portfolio

Rollenbreite  
Reel width  
18 - 264 cm

Rollendurchmesser  
Reel diameter  
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser  
Core diameter  
7; 7,6; 10; 12; 15 cm

Formate  
Sizes  
min 29,7 x 40,0 cm  
max 155 x 156 cm

Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity



Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.