



Lettura ® COUVERT (weiß white)

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m ²	70	73	75	77	80	85	90	70-77 ± 1 >77 ± 2
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	60, 70, 80							± 3
Opazität Opacity	ISO 2471	%	≥ 94				≥ 96			
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	40							± 5
Volumen Volume	DIN 53107	-fach	1,5				1,35 - 1,4			
Wasseraufnahme Cobb Water absorption Cobb	DIN EN 20535	g/m ²	25							± 5
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	5000				4500			± 5%

Zertifizierung
der Produktionsstätte
Certification
of production site

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
PEFC

Portfolio
Portfolio

Rollenbreite
Reel width
18 - 264 cm

Rollendurchmesser
Reel diameter
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser
Core diameter
7; 7,6; 10; 12; 15 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.