



Lettura ® FLUTING

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m ²	70	80	90	100	± 3
Feuchte, absolut Moisture, absolut	ISO 287	%	7,5				± 1,5
Wasseraufnahme Cobb Water absorption Cobb	DIN EN 20535	g/m ²	25				± 5
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	4500				± 5%

Zertifizierung
der Produktionsstätte
Certification
of production site

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
PEFC

Portfolio
Portfolio

Rollenbreite
Reel width
18 - 264 cm

Rollendurchmesser
Reel diameter
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser
Core diameter
7; 7,6; 10; 12; 15 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.