



## Lettura ® LISTING

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	55	58	60	70	70	80	90	55-70 ± 2 >70 ± 3
vorrangiger Verwendungszweck primary use			Kassenrollen		Endlosformulare		Laserdruck			
Dicke Thickness	ISO 534	µm	82	77						± 3
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	60, 70, 80							± 3
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	45				33			± 7 Laser ±3
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	s	40							± 20
Wasseraufnahme Cobb Water absorption Cobb	DIN EN 20535	g/m <sup>2</sup>	25		20				± 5	
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	4500		5000		4500		± 5%	

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC

Portfolio  
Portfolio

Rollenbreite  
Reel width  
18 - 264 cm

Rollendurchmesser  
Reel diameter  
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser  
Core diameter  
7; 7,6; 10; 12; 15 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.