



Lettura ® SCRIPT

| Flächengewicht<br>Grammage                   | ISO 536      | g/m <sup>2</sup> | 55                                     | 60 | 70 | 80   | 90 | 100 | 110 | 55-70 ± 2<br>>70 ± 3 |                         |
|--|--------------|------------------|--|----|----|------|----|-----|-----|----------------------|-------------------------|
| Weißgrad D65/10°<br>Brightness D65/10°       | ISO 2470-2   | %                | 60, 70, 80                             |    |    |      |    |     |     |                      | ± 3                     |
| Feuchte, relativ<br>Moisture, relative       | ISO 287      | %                | 50                                     |    |    |      |    |     |     |                      | ± 5                     |
| Glätte Bekk<br>Smoothness Bekk               | DIN 53107    | s                | matt / satiniert mat / satined 40 / 80 |    |    |      |    |     |     |                      | matt ± 20<br>sat-10/+40 |
| Wasseraufnahme Cobb<br>Water absorption Cobb | DIN EN 20535 | g/m <sup>2</sup> | 20                                     |    |    |      |    |     |     |                      | ± 5                     |
| Reißlänge, längs<br>Tensile strength MD      | ISO 1924     | m                | 5000                                   |    |    | 4500 |    |     |     |                      | ± 5%                    |

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC

Portfolio  
Portfolio

Rollenbreite  
Reel width  
18 - 264 cm

Rollendurchmesser  
Reel diameter  
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser  
Core diameter  
7; 7,6; 10; 12; 15 cm

Formate  
Sizes  
min 29,7 x 40,0 cm  
max 155 x 156 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.